

Chrome Gear 150 CLP

<u>Description</u>	Høykvalitets industrigjølje, basert på mineralolje, tilsatt blyfrie EP-tilsetninger for å oppnå følgende egenskaper: <ul style="list-style-type: none">- en meget god motstand mot høye trykk og støtbelastninger- god motstand mot høye temperaturer- gode korrosjonsforebyggende egenskaper- en utmerket forebygging mot slitasje- en meget god aktivitet mot skumdannelse- et lavt flytepunkt												
<u>Application</u>	Skal brukes til smøring av nesten alle typer industrielle girkasser, selv når de utsettes for tunge belastninger og støtbelastninger.												
<u>Specifications</u>	Performance level: AGMA 9005-F16 (AS) AIST (US Steel) 224 David Brown S1.53.101 E DIN 51517-3 CLP ISO 12925-1 Type CKD												
<u>Typicals</u>	<table border="1"><tr><td>Density at 15 °C, kg/l</td><td>0,892</td></tr><tr><td>Viscosity 40 °C, mm²/s</td><td>150,00</td></tr><tr><td>Viscosity 100 °C, mm²/s</td><td>14,60</td></tr><tr><td>Viscosity Index</td><td>95</td></tr><tr><td>Flash Point COC, °C</td><td>245</td></tr><tr><td>Pour Point, °C</td><td>-21</td></tr></table>	Density at 15 °C, kg/l	0,892	Viscosity 40 °C, mm ² /s	150,00	Viscosity 100 °C, mm ² /s	14,60	Viscosity Index	95	Flash Point COC, °C	245	Pour Point, °C	-21
Density at 15 °C, kg/l	0,892												
Viscosity 40 °C, mm ² /s	150,00												
Viscosity 100 °C, mm ² /s	14,60												
Viscosity Index	95												
Flash Point COC, °C	245												
Pour Point, °C	-21												